

مخروطهاي آسفالتي





تهیه کننده : مهندس رضا ولی

- مخلوطي از مصالح سنگي با ويژگيهاي معين و فيرکه به نسبت معينی با هم و خلوط و کوبیده می شوند.
- با توجه به دانه بندي مصالح سنگي، نحوه ساخت و کاربرد انواع بشماري از مخلوطهاي آسفالتي در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند.
- در انواع مخلوطهاي آسفالتي انتخاب نوع فير و مصالح سنگي و نسبت اختلاط در عملکردها تاثير زيادي دارد.

SINGLE SIZE SURFACE DRESSING



Material laying order	Work phases	Use condition
▼	SINGLE-LAYER	
2		
1		
▼	RACKED-IN	
3		
2		
1		
▼	DOUBLE-LAYER	
4		
3		
2		
1		
▼	«SANDWICH»	
3		
2		
1		

مصالح سنگیانواع مخلوطهای آسفالتی از نظر دانه بندی

- مخلوطهای آسفالتی بادانه بندی يك اندازه: مصالح سنگي مورد استفاده تقريباً يك اندازه هستند (آسفالتهاي سطحی، سيل كت)
- آسفالتهاي بادانه بندی باز: در اين نوع مقدار ريزدانه كم بوده و مخلوط داراي فضاي خالي زيادي است و معمولاً براي زهكشي مورد استفاده قرار مي گيرند (آسفالت متخلخل)
- مخلوطهاي آسفالتی بادانه بندی منقطع: دانه هاي درشت و ريز در مصالح سنگي وجود دارد ولي مصالح با اندازه هاي متوسط در اين مخلوطها وجود ندارد (آسفالت SMA (Stone Mastic Asphalt) و HRA (Hot Rolled Asphalt)
- مخلوطهاي آسفالتی بادانه بندی پيوسته: دانه هاي با تمام اندازه (از درشت تا ريز) در اين مخلوطها وجود دارد. نمونه اين مخلوطها بتن آسفالتی و مخلوط آسفالتی DBM (Dense Bitumen Macadam) مي باشد.

انواع مخلوطهاي آسفالتي از نظر کاربرد

۱. آسفالت سازه اي: به عنوان يك لايه باربر در روسازي استفاده مي شود (روکش، رويه، آستر و اساس آسفالتي).
 - معمولاً از مخلوطهاي آسفالتي با دانه بندي پيوسته يا منقطع استفاده مي شود.
 - بايد داراي سختي، مقاومت به تغيير شکل و مقاومت به ترك خوردگي مناسب باشند.
 ۲. آسفالتهاي غير سازه اي: عملکرد باربري و توزيع بار ندارند و براي نگهداري رويه هاي آسفالتي استفاده مي شوند. آسفالتهاي حفاظتي زير از اين نوع هستند:
 - آسفالتهاي سطحي يك يا چند لايه اي
 - آسفالت متخلخل
 - سيل كتها
 - دوغاب قيري (اسلاري سيل)
- اين مخلوطها براي ترميم خرابي هاي سطحي رويه هاي آسفالتي استفاده مي شوند و ضخامت كمي دارند.

کاربرد اسفالت های حفاظتی


- آب بندی رویه های ترک خورده
- بازگرداندن زبری به سطح رویه
- افزایش بازتابندگی نور رویه ها
- جلوگیری از ایستایی آب در سطح رویه ها
- جلوگیری از فرسایش رویه های شنی
- مرحله ای کردن روسازی
- جلوگیری از اکسید شدن قیر رویه ای موجود

اسفالت سطحی

- عبارت است از پخش يك لایه قیر محلول یا مولسیون به مقدار مناسب و سپس پخش مصالح سنگی به مقدار کافی (معمولاً يك اندازه) و کوبیدن آن توسط غلتک چرخ لاستیکی.
- مصالح سنگی پوری پخش می شود که در هر نقطه فقط يك دانه مصالح سنگی وجود دارد.
- برای ضراب کردن روسازی، افزایش مقاومت لغزندگی، پر کردن ترکها و جلوگیری از گسترش ترک و افزایش قابلیت دید در موقع بارندگی و شب استفاده می شود.
- بعد از غلتک زدن ۵۰ درصد ضخامت سنگ وارد قیر می شود و بعد از عبور ترافیکی در چند هفته ۷۰ درصد سنگ وارد قیر می شود.
- معمولاً بعد از غلتک زدن مقداری مصالح سنگی ریزتر ریخته می شود.
- معمولاً برای جاده های کم ترافیکی و کم سرعت استفاده می شود مگر با استفاده از قیرهای اصلاح شده.
- سیل کتهام جزء اسفالتهای حفاظتی هستند.

اسلاري سيل (Slurry Seal)

- مخلوط همگني از قيرامولسيون، اب ، مصالح سنگي بادانه بندي پيوسته ، فيلر و مواد اصلاح كننده است كه در موقع پخش حالت خميري دارد.
- براي پر كردن تركها و نواقص سطحي رويه موجود و اب بندي كردن ان، ايجادزبري، جلوگيري از اكسيده شدن قير رويه موجودكار بردارد.
- در سه نوع دانه بندي استفاده مي شود:
 ۱. دانه بندي ريز (با حداكثر اندازه ۲.۳۶ ميليمتر): براي پر كردن تركهاي كوچك سطحي و آماده سازي براي پخش روکش يا اسفالت بكار مي رود.
 ۲. دانه بندي متوسط (با حداكثر اندازه ۶.۴ ميليمتر): براي پر كردن تركهاي متوسط و ايجادزبري در رويه هاي موجود استفاده مي شود. اين نوع بيش از انواع ديگر استفاده مي شود.
 ۳. دانه بندي درشت: براي پر كردن تركهاي شديد و پر كردن ناهمواري هاي سطحي استفاده مي شود.



AGGREGATE GRADATION



TYPE I **TYPE II** **TYPE III**
 (#200 x 1/8") (#200 x 1/4") (#200 x 3/8")







اسفالت ماستيك سنگي (SMA)

- در دهه ۶۰ در آلمان ابداع شد و به دليل مزايای زيادش در سراسر دنيا توسعه پيدا كرد.
- ساختاری متشكل از دانه های درشت و شكسته كه به هم تكيه دارند و در فضاي بين آنها قيربه همراه فيلر با ضخامت زياد قرار دارد و فضاي خالي كم براي نفوذ نا پذير بودن
- مزايای SMA:
 - مقاومت زياد در مقابل تغيير شكل
 - مقاومت لغزندگی بالا
 - پاشش آب كمتر
 - قابليت ديده بالاي تر خط كشي ها و علائم
 - کاهش خيروگی ناشی از بازتاب نور در شب
 - دوام خوب (مقاومت در مقابل عريان شدگی، ترك خوردگی كمتر)
 - صدای كمتر
 - عمر بالای ۲۰ سال
 - هزينه عمر كمتر

تولید و اجرای SMA

- در کارخانجات معمول تولید اسفالت قابل تهیه است
- برای جلوگیری از خارج شدن قیر در هنگام حمل اسفالت قیر در هنگام اختلاط به مخلوط اضافه می شود.
- در حمل دقت شودافت درجه حرارت زیاد نباشد
- غلتکهای استاتیکی با وزن ۸ تا ۱۲ تن نزدیک فینیشر برای تراکم استفاده می شود. به علت محتوی قیر بالا چرخ لاستیکی و لرزنده مناسب نیست.
- حداقل ضخامت هر لایه ۲.۵ تا ۳ برابر حداکثر اندازه دانه هاست
- تا در صد تراکم ۹۷ درصد تراکم می شود.
- برای ارائه مقاومت لغزندگی اولیه مصالح سنگی ریزدانه (۱.۳ میلیمتر) به مقدار ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در متر مربع یا ۲.۵ میلیمتر به مقدار ۱ تا ۲ کیلوگرم در متر مربع روی اسفالت داغ ریخته می شود.
- بهتر است تا رسیدن دماتاً ۴۰ درجه اجازه عبور ترافیکی داده نشود.

معایب SMA

- هزینه بالاتر به علت مصرف قیر بیشتر، فیلر و فیبر
- زمان بیشتر اختلاط
- تاخیر بیشتر در ترافیك
- لغزندگی بیشتر در ابتدای بهره برداری




Figure 2 — Grading curves


Table 1: Typical Grading Requirements for SMA

Sieve Size AS (mm)	Percentage Passing (by mass)		
	Size 14	Size 10 mm	Size 7 mm
19.0	100		
13.2	90-100	100	
9.5	30-55	90-100	100
6.7	20-35	30-55	85-100
4.75	18-30	20-40	30-82
2.36	15-28	15-28	20-35
1.18	13-24	13-24	16-28
0.600	12-21	12-21	14-24
0.300	10-18	10-18	12-20
0.150	9-14	9-14	10-16
0.075	8-12	8-12	8-12
Binder content	5.8-8.8	6.0-7.0	6.0-7.3

Test Results

14mm SMA

Aggregate Grading		(crushed rock)	
Sieve Size	% Passing	Specification	
20mm	100 ✓	100	
14mm	96 ✓	90 - 100	
10mm	49 ✓	37 - 57	
6.3mm	23 ✓	19 - 35	
2.36mm	21 ✓	15 - 29	
75µm	found 9 ✓	8 - 12	
Binder Content			
	found	6.3 ✓	5.9 - 7.1





(a) Stone Matrix Asphalt



(b) Dense graded asphalt

Figure 1 — Mix composition Mix Design


مخلوط‌های آسفالتی بادانه بندی پیوسته

- رایجترین مخلوط آسفالتی مورد استفاده در دنیایم باشد و در صورت طرح و اجرای خوب تمام ویژگی های یک آسفالت خوب را دارد .
- از اختلاط مصالح سنگی بادانه بندی پیوسته و قیر (معمولی و اصلاح شده) در دمای بالا (حدود ۵۰ درجه) ساخته شده و بطور گرم متراکم می شود.
- دارای فضای خالی ۳ تا ۵ درصد بوده و تقریباً نفوذناپذیر است و مقدار قیر آن حدود ۵ درصد وزن آسفالت است.
- با حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها شناخته شده و از ۵ تا ۴۰ میلیمتر ساخته می شود.
- در همه راهها و در هر آب و هوا و تمام لایه ها قابل کاربرد است.
- بتن آسفالتی مورد استفاده در ایران و ماکادام چگال قیری در انگلستان از این نوع هستند .


Test Results

7.3, 14mm size close graded surface course

Aggregate Grading		(crushed rock)	
Sieve Size	% Passing	Specification	
20mm	100 ✓	100	
14mm	98 ✓	95 - 100	
10mm	81 ✓	70 - 90	
6.3mm	59 ✓	45 - 65	
3.35mm	34 ✓	30 - 45	
1.18mm	22 ✓	15 - 30	
75µm	found 8 ✓	3 - 8	
Binder Content		(125 per grade)	
found	5.2 ✓	4.6 - 5.6	



CLOSE GRADED/ DENSE MACADAM




Newly laid 10mm CGM Surface Course

مخلوطهاي آسفالتي بادانه بندي باز


- طوري طرح مي شوند که نفوذپذير باشند.
- از مصالح سنگي شکسته درشت دانه بامقدار کمي ماسه شکسته ساخته مي شود و مقدار ريزدانه خيلي کم است
- داراي ۸ تا ۲۵ درصد ريزدانه است.
- از ايستايي اب در سطح راه جلوگیری کرده، زبري را افزايش و سروصدار کم مي کند.
- عمر مفيد ۱۰ تا ۱۵ سال دارد.
- به ضخامت حداکثر ۲۵ ميلي متر در رويه و به عنوان لايه زهکش در زير لايه رويه استفاده مي شود.
- از بتن آسفالتی گرانتر است.
- عملکرد اين آسفالت با پر شدن فضاي خالي آسفالت با مواد مختل مي شود.






Newly laid 10mm SMA Surface Course



Core from 10mm SMA








مخلوط اسفالتی HRA

- در روسازی های بریتانیامداول است و به عنوان رویه و اساس و استر استفاده می شود.
- دارای دانه بندی منقطع می باشد(درشت و ماسه و ریز وجود دارد) دانه های متوسط وجود ندارد)
- دانه های درشت (۳۰ تا ۶۰ درصد وزن کل اسفالت) در ملاتی از قیر و ماسه و فیلر پخش شده است و به هم اتکانشانند.
- مقاومت این اسفالت متکی بر مقاومت ملات قیر و ماسه و فیلر است.
- قیر های سفت بکار می رود.
- حدود ۷ تا ۸ درصد قیر دارد.
- دوام بالا، زبری مناسب و مقاومت به ترک خوردگی از مزایای این اسفالت است.
- بعد از پخش اسفالت مصالح سنگی درشت دانه بر روی سطح آن پخش و متراکم می شود تا زبری لازم را بدهد.



35% HRA/WC + PRECOATED 20MM. CHIPPINGS

Load distributed through the stiff sand/filler/binder matrix



Close-up of chippings that were precoated with bitumen when applied, which has now been worn off by traffic, rate of spread is good, and texture depth will be above 1.5mm.

انواع مخلوطها اسفالتی از نظر ساخت

۱. اسفالت گرم (Hot Mixed Asphalt):

➤ قیر خالص به همراه مصالح سنگی در حالی هر کدام جداگانه تادماهایی بالاداغ شده اند باهم مخلوط و به محل راه برده شده و در حالی که هنوز داغ هستند متراکم می گردند.


➤ در کارخانه اسفالت و به صورت کنترل شده ساخته می شوند.

➤ مقاومت و دوام بالا و زمان کوتاه از لحظه ساخت تا بهره برداری از مزایای این اسفالت نسبت به اسفالت سرد است.

➤ بدون محدودیت در همه جا کاربرد دارند (روی و اساس تمام راهها و محوطه ها و فرودگاه)

• اسفالت نیمه گرم

• اسفالت سرد



Hot Mix (155 °C)

WAM (110 °C)

راه‌دار

www.rahdar44.ir

[@rahdar_ir](https://www.instagram.com/rahdar_ir)

۴۴ شرق
44 E

